



کاتالوگ هوشمند شرکت پتروماد کیمیا

در صورت غیر فعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید و نیز نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را توسط آن مشاهده نمایید.

متوجه شدم

PETROMAD KIMYA Co.



شروع



Adhesive
چسب



برای شروع یک گزینه را انتخاب کنید:


درباره ما
About us


مشاهده محصولات
View products


تماس با ما
Contact us



گزینه مورد نظر تان را انتخاب کنید:

☐ چسب پی یو ۱۱ >

☐ چسب صنعتی ۷۷ >

☐ چسب صنعتی ۶۶ >

☐ چسب فوری ۱۱۷ >

☐ چسب فوری ۱۱۶ >

☐ چسب صنعتی سوپر ۸۸ >

☐ چسب کرپ ۲۰۰۱ >

☐ چسب فوری ۸۸ >

☐ چسب اسپری همه کاره ۱۰۰۰۰ >



گزینه مورد نظر تان را انتخاب کنید:

☐ چسب چوب ۳۰۰۰ >

☐ چسب چوب ۲۰۰۰ >

☐ چسب چوب دوبل سوپر >

☐ چسب لمینت CS ۷۱۶ >

☐ چسب لمینت CS ۷۰۴ >

☐ چسب لمینت AD ۱۰۵ >

☐ چسب لمینت CS ۹۰۳ >

☐ چسب لمینت CS ۹۰۷ >



درباره ما:

مجتمع پتروماد کیمیا در ۵ فاز تولیدی مستقل با ظرفیت تولیدی کم نظیر در سطح کشور تاسیس گردیده و توانسته با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات روز دنیا از نظر کیفیت و قدرت و توان تولید، خاطر خریداران را آسوده و نظر آنان را تامین نماید

دامنه فعالیت شرکت:

فاز اول: تولید رزین های امولسیونی (انواع گرید رزین های استایرن اکریلیک، کوپلیمرها و همو پلیمرها)

فاز دوم: تولید حلال های استری (بوتیل استات، متیل استات، اتیل استات، بوتیل گلیکول استات) فاز سوم: تولید تینر و رنگ (تولید ۲۰ گرید تینر و صادرات به ۸ کشور و تولید انواع رنگ های پلی اورتانی)

فاز چهارم: تولید انواع چسب های پایه آبی و پلی اورتانی

فاز پنجم: تولید رزین های الکیدی و پلی اورتانی



صادر کننده به ۸ کشور جهان



چسب پی یو ۱۱

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: پلی اورتان ترموپلاستیک
- ۲- ظاهر: مایع ویسکوز شفاف یا زرد روشن
- ۳- ویسکوزیته: $CP \ 2200 \pm 200$
- ۴- درصد جامد: $5/5 \pm 12/5$
- ۵- حلال رقیق کننده: استون، MEK
- ۶- وزن مخصوص: $1.17 \text{ گرم بر سانتی متر مکعب در } 25^{\circ}C$

روش استفاده:

- ۱- چربی، گرد و غبار و رطوبت می بایست پاک شود. سطوح چرم یا لاستیک باید مات شود.
- ۲- پیش از استفاده برای حصول بهترین ویسکوزیته، به خوبی تکان دهید.
- ۳- دو طرف سطح را به وسیله قلم مو یا اسپری با چسب آغشته کنید.
- ۴- بعد از آغشته کردن سطح به چسب ۱۵ - ۱۰ دقیقه در هوای آزاد قرار دهید.
- ۵- دو سطح را تا دمای ۵۵ - ۵۰ درجه سانتی گراد گرم کنید.
- ۶- سطوح را بر روی هم بگذارید، برای چسبندگی بیشتر دو سطح را تحت فشار قرار دهید.
- ۷- در صورتی که سطح کار چسب را جذب نماید، دوباره آغشته کنید.
- ۸- وسایل استعمال قلم مو، رولر، تیغ.

موارد مصرف:

زیره های کفش ساخته شده از PVC، PU، لاستیک، چرم مصنوعی و طبیعی

انبارداری:

- ۱- در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می باشد.
- ۲- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- مطابق استاندارد های بین المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۷۰۰ گرم	جعبه ۱۲ عددی
۲- گالنی فلزی	۲/۶ کیلوگرم	جعبه ۴ عددی
۳- حلب فلزی	۱۲/۵ کیلوگرم	



چسب صنعتی ۷۷

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: پلی کلروپرن
- ۲- ظاهر: به شکل عسل
- ۳- ویسکوزیته: $CP: 26000 \pm 100$
- ۴- درصد جامد: $1\% \pm 20$
- ۵- حلال رقیق کننده: $T - 1200$ یکتا
- ۶- وزن مخصوص: $0/84 \pm 0/01$ گرم بر سانتیمتر مکعب در $250C$

روش استفاده:

- ۱- لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن، چربی و ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند.
- ۲- سطح مورد نظر را با چسب آغشته کنید و به مدت ۴۰ - ۱۵ دقیقه در دمای محیط قرار دهید.
- ۳- دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید.
- ۴- در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف:

- سطوح مورد استفاده عبارتند از: چوب، فیبر، نمد، لاستیک سنتزی و طبیعی چرم، مواد اسفنجی، بتون، شیشه و فلز.

انبارداری:

- ۱- یکسال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود.
- ۲- از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در طول استفاده مطابق استاندارد های بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۷۰۰ گرم	جعبه ۱۲ عددی
۲- گالنی فلزی	۲/۶ کیلوگرم	جعبه ۴ عددی
۲- حلب فلزی	۱۲ کیلوگرم	



چسب صنعتی ۶۶

ویژگیها:

- ۱- مقاوم در برابر آب
- ۲- مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: پلی کلروپرن
- ۲- ظاهر: به شکل عسل
- ۳- ویسکوزیته: 24000 ± 100 CP
- ۴- درصد جامد: $19 \pm 1\%$
- ۵- حلال رقیق کننده: T - ۱۲۰۰ یکتا
- ۶- وزن مخصوص: 0.84 ± 0.01 گرم بر سانتیمتر مکعب در $2500C$

روش استفاده:

- ۱- لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن، چربی و ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند.
- ۲- سطح مورد نظر را با چسب آغشته کنید و به مدت ۴۰ - ۱۵ دقیقه در دمای محیط قرار دهید.
- ۳- دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید.
- ۴- در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف:

- سطوح مورد استفاده عبارتند از: چوب، فیبر، نمد، لاستیک سنتزی و طبیعی چرم، مواد اسفنجی، بتون، شیشه و فلز.

انبارداری:

- ۱- یکسال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود.
- ۲- از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در طول استفاده مطابق استاندارد های بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلوئی فلزی	۷۰۰ گرم	جعبه ۱۲ عددی
۲- گالنی فلزی	۲/۶ کیلوگرم	جعبه ۴ عددی
۳- حلب فلزی	۱۲ کیلوگرم	



چسب فوری ۱۱۷

ویژگیها:

- ۱- مقاوم در برابر آب
- ۲- مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: لاستیک استایرن بوتادی ان
- ۲- ظاهر: به شکل عسل
- ۳- ویسکوزیته: 5200 ± 200 CP
- ۴- درصد جامد: $31 \pm 1\%$
- ۵- حلال رقیق کننده: $1200 - T$ یکتا
- ۶- وزن مخصوص: 0.98 ± 0.01 گرم بر سانتیمتر مکعب در $25^{\circ}C$

روش استفاده:

- ۱- لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن، چربی، ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند.
- ۲- سطح مورد نظر را با چسب آغشته کنید و به مدت $40 - 15$ دقیقه در دمای محیط قرار دهید.
- ۳- دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید.
- ۴- در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح، یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف:

سطوح مورد استفاده عبارتند از: انواع چرم، پارچه، اسفنج، زیره های پلاستیکی، روکش های پلاستیکی، چوبی و ...

انبارداری:

- ۱- یک سال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود.
- ۲- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۳- از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در طول استفاده مطابق استاندارد های بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

- ۱- کیلویی فلزی 640 گرم جعبه 12 عددی
- ۲- گالنی فلزی $2/450$ کیلوگرم جعبه 4 عددی
- ۳- حلب فلزی $11/4$ کیلوگرم



چسب فوری ۱۱۶

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: لاستیک استایرن بوتادی ان
- ۲- ظاهر: به شکل عسل
- ۳- ویسکوزیته: 4500 ± 200 CP
- ۴- درصد جامد: $30 \pm 1\%$
- ۵- حلال رقیق کننده: $1200 - T$ یکتا
- ۶- وزن مخصوص: 0.78 ± 0.01 گرم بر سانتیمتر مکعب در $250C$

روش استفاده:

- ۱- لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن، چربی، ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند.
- ۲- سطح مورد نظر را با چسب آغشته کنید و به مدت $40 - 15$ دقیقه در دمای محیط قرار دهید.
- ۳- دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید.
- ۴- در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح، یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف:

سطوح مورد استفاده عبارتند از: انواع چرم، پارچه، اسفنج، زیره های پلاستیکی، روکش های پلاستیکی، چوبی و ...

انبارداری:

- ۱- یک سال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود.
- ۲- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۳- از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در طول استفاده مطابق استاندارد های بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلویی فلزی	۶۴۰ گرم	جعبه ۱۲ عددی
۲- گالنی فلزی	۲/۴۵۰ کیلوگرم	جعبه ۴ عددی
۳- حلب فلزی	۱۱/۴ کیلوگرم	



چسب صنعتی سوپر ۸۸

ویژگیها:

- ۱- مقاوم در برابر آب
- ۲- مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: پلی کلروپرن
- ۲- ظاهر: بشکل عسل
- ۳- ویسکوزیته: 3100 ± 300 CP
- ۴- درصد جامد: $21 \pm 1\%$
- ۵- حلال رقیق کننده: $1200 - T$ یکتا
- ۶- وزن مخصوص: 0.85 ± 0.01 گرم بر سانتیمتر مکعب در $25^{\circ}C$

روش استفاده:

- ۱- لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن ، چربی و ... با بکار بردن خلال مناسب از روی سطح پاک شوند.
- ۲- سطح مورد نظر را به چسب آغشته کنید و به مدت ۴۰ - ۱۵ دقیقه در دمای محیط قرار دهید.
- ۳- دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید.
- ۴- در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نجسیدن دو سطح، یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف:

- سطوح مورد استفاده عبارتند از: چوب، فیبر، نمد، لاستیک سنتزی و طبیعی، چرم، مواد اسفنجی، بتون، شیشه و فلز.

انبارداری:

- ۱- یک سال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود.
- ۲- از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در طول استفاده مطابق استاندارد های بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- کیلویی فلزی	۷۰۰ گرم	جعبه ۱۲ عددی
۲- گالنی فلزی	۲/۶ کیلوگرم	جعبه ۴ عددی
۳- حلب فلزی	۱۲/۵ کیلوگرم	



چسب کرپ ۲۰۰۱

ویژگیها:

- ۱- مقاوم در برابر آب
- ۲- مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: لاستیک طبیعی
- ۲- ظاهر: مایع وپسکوز به رنگ زرد کدر
- ۳- وپسکوزیته: CP ۳۰۰۰±۳۰۰
- ۴- درصد جامد: ۱۲ %
- ۵- حلال رقیق کننده: ۱۲۰۰ - T یکتا
- ۶- وزن مخصوص: ۰/۷۳ گرم بر سانتیمتر مکعب ۲۵°C

روش استفاده:

- ۱- سطح باید از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار پاک شود.
- ۲- سطح مورد نظر را به وسیله قلم مو یا چسب آغشته کنید.
- ۳- به مدت ۱۵ - ۱۰ دقیقه در دمای محیط قرار دهید.
- ۴- دوسطح را روی هم فشار دهید.

موارد مصرف:

چسب کرپ برای چسباندن چرم به آستری، تکسون به تکسون و تا کردن لب مقوا و پشته و پنچگی بکار میرود. این چسب در مقابل گرما و سرما مقاوم بوده، آب و روغن در آن نفوذ نمی کند.

انبارداری:

- ۱- چهار ماه در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد.
- ۲- در جای خنک و در ظرف کاملاً بسته نگهداری شود.
- ۳- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

احتیاط:

- ۱- این محصول اشتعال پذیر است، از آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با چشم یا پوست با آب و صابون شستشو دهید.
- ۳- مطابق استاندارد های بین المللی در طول استفاده از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

۱- پت گالنی	۲ کیلوگرم	(۶ تایی)
۲- حلب فلزی	۱۰ کیلوگرم	



چسب فوری ۸۸

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: لاستیک استایرن بوتادی ان
- ۲- ظاهر: به شکل عسل
- ۳- ویسکوزیته: CP ۱۰۰ ± ۱۵۰۰
- ۴- درصد جامد: ۱ ± ۲۹
- ۵- حلال رقیق کننده: T-۱۲۰۰ یکتا
- ۶- وزن مخصوص: ۰/۰۱ ± ۰/۷۶ گرم بر سانتی متر مکعب در ۲۵ OC

ویژگیها:

- ۱- چسبندگی بالا.
- ۲- حفظ حالت کشسانی.
- ۳- مقاوم در برابر آب.

روش استفاده:

- ۱- لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن، چربی، ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند.
- ۲- سطح مورد نظر را با چسب آغشته کنید و به مدت ۴۰ - ۱۵ دقیقه دردمای محیط قرار دهید.
- ۳- دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید.
- ۴- در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح، یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف:

سطوح مورد استفاده عبارتند از: انواع چرم، پارچه، اسفنج، زیره های پلاستیکی، روکش های پلاستیکی، چوبی و ...

انبارداری:

- ۱- یک سال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود.
- ۲- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۳- از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط:

- ۱- از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در طول استفاده مطابق استاندارد های بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی:

پت پلاستیکی	۳۷۰ گرم	جعبه ۲۴ عددی
کیلویی فلزی	۶۴۰ گرم	جعبه ۱۲ عددی
گالنی فلزی	۲/۴۵۰ کیلوگرم	جعبه ۴ عددی
حلب فلزی	۱۱ کیلوگرم	-



چسب اسپری همه کاره ۱۰۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- چسبندگی بالا
- ۲- قدرت گیرایی تا ۱ دقیقه
- ۳- قابل استفاده برای سطوح مختلف

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: لاستیک ترکیبی
- ۲- ظاهر: شفاف
- ۳- درصد جامد: ۳۰٪

روش استفاده:

- ۱- سطح را تمیز نمائید.
- ۲- با فشار دادن دکمه اسپری از فاصله ۲۵ - ۲۰ سانتیمتری و حرکت دادن اسپری سطح را چسب کاری نمائید.
- ۳- در صورت امکان دو سطحی را که به هم می چسبانید چسب کاری نمائید.
- ۴- بهترین زمان چسباندن ۲ دقیقه پس از اسپری کاری می باشد.
- ۵- دو سطح چسب کاری شده را روی هم محکم فشار دهید.
- ۶- همیشه بلافاصله بعد از مصرف، اسپری را برعکس گرفته و تا زمان قطع چسب دکمه را فشار دهید.

موارد مصرف:

سطوح مورد استفاده عبارتند از: چوب، فیبر، نمد، لاستیک سنتزی و طبیعی چرم، مواد اسفنجی، پتون، شیشه و فلز.

انبارداری:

- ۱- در جای خنک و در ظرف کاملاً بسته دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- ۲- دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.
- ۳- انبار داری ۱ سال.

احتیاط:

- ۱- محتوی ظرف اسپری متراکم است ، در مقابل آفتاب و در دمای بیش از ۵۰ درجه نگهداری نگردد.
- ۲- حتی بعد از تمام شدن سوزانده و سوراخ نگردد.
- ۳- بر روی شعله آتش و مواد افروخته اسپری نگردد.

بسته بندی:

(۲۴ تایی)

۳۰۰ سی سی

۱- اسپری



چسب چوب ۳۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- غیرسمی
- ۲- غیر آتشگیر
- ۳- شفاف و بی رنگ
- ۴- چسبندگی عالی
- ۵- دارای مهر استاندارد

مشخصات فنی :

- ۱- پایه : پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر: لاتکس
- ۳- ویسکوزیته: CP 5000 ± 5000
- ۴- درصد جامد: $40 \pm 1\%$
- ۵- رقیق کننده: آب
- ۶- وزن مخصوص: $1/05$ گرم بر سانتیمتر مکعب (25°C)
- ۷- رنگ سفید

روش استفاده:

- ۱- سطوح باید تمیز ، خشک و عاری از روغن، چربی، گرد و غبار و ذرات باشد.
 - ۲- چسب چوب ۳۰۰۰ را روی سطح مورد نظر بمالید.
 - ۳- دوسطح مورد نظر را روی هم قرار دهید.
 - ۴- سپس به مدت حداقل ۲۰ دقیقه تحت فشار قرار دهید.
- توجه: زمانیکه درمحیط سرد کار میکنید، مدت زمان تحت فشار افزایش می یابد.

موارد مصرف:

چسب چوب ۳۰۰۰ یک چسب بر پایه پلی وینیل استات سنتزی است که دیسپرس شده در آب میباشد و برای چسباندن انواع چوبها (چوبهای سخت و نرم) و فرمیکا و ... بکار برده میشود.

انبارداری:

- ۱- در محل سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۲- در جای خشک و دمای بالای 5°C نگهداری گردد.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- در دمای بالای 5°C استفاده گردد.
- ۲- درصورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- درظروف پلاستیکی و غیر فلزی نگهداری گردد.

بسته بندی:

پت کیلویی	۰/۷۵۰ کیلوگرم (۱۶ تایی)
پت گالنی	۴ کیلوگرم (۴ تایی)
حلب پلاستیکی	۲۱/۵ کیلوگرم



چسب چوب ۲۰۰۰

ویژگیها:

- ۱- غیر سمی
- ۲- غیر آتش گیر
- ۳- مات و بیرنگ
- ۴- چسبندگی عالی
- ۵- دارای مهر استاندارد

مشخصات فنی:

- ۱- پایه: پلی وینیل استات
- ۲- ظاهر: لاتکس
- ۳- ویسکوزیته: 40000 ± 5000 CP
- ۴- درصد جامد: $30 \pm 1\%$
- ۵- رقیق کننده: آب
- ۶- وزن مخصوص: $1/05$ گرم بر سانتیمتر مکعب (25°C)

روش استفاده:

- ۱- سطوح باید تمیز، خشک و عاری از روغن، چربی، گرد و غبار و ذرات باشد.
 - ۲- چسب ۲۰۰۰ را به روی یک سطح مورد نظر بمالید.
 - ۳- دو سطح مورد نظر را روی هم قرار دهید.
 - ۴- سپس به مدت حداقل ۲۰ دقیقه تحت فشار قرار دهید.
- توجه: زمانی که در محیط سرد کار میکنید، مدت زمان تحت فشار افزایش می یابد.

موارد مصرف:

چسب ۲۰۰۰ یک چسب بر پایه پلی وینیل استات سنتزی است که دیسپرس شده در آب میباشد و برای چسباندن انواع چوبها (چوبهای سخت و نرم) و فرمیکا و ... بکار برده میشود.

انبارداری:

- ۱- در داخل انبار و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۲- درجای خشک و دمای بالای 5°C نگهداری گردد.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- دردمای بالای 5°C استفاده گردد.
- ۲- درصورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در ظروف پلاستیکی و غیر فلزی نگهداری گردد.

بسته بندی:

پت کیلویی	۵/۷۵	کیلوگرم (۱۶ تایی)
پت گالنی	۴	کیلوگرم (۴ تایی)
حلب پلاستیکی	۲۱/۵	کیلوگرم



چسب دابل سوپر (چوب)

ویژگیها:

- ۱- غیر سمی
- ۲- غیر آتشگیر
- ۳- چسبندگی بالا

مشخصات فنی :

- ۱- پایه: پلی وینیل استات و پلیمرهای پیشرفته
- ۲- ظاهر: لاتکس
- ۳- رقیق کننده: آب
- ۴- وزن مخصوص: ۱/۰۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
- ۵- رنگ: سفید

موارد مصرف:

- برای چسباندن روکش به MDF
- برای چسباندن MDF به MDF
- قابلیت پرس کردن
- برای مصارف کارگاهی
- قابل استفاده در صنایع چوب، کاغذ، مقوا و ...

توجه: زمانی که در محیط سرد کار میکنید، مدت زمان تحت فشار افزایش می یابد.

انبارداری:

- ۱- در داخل انبار و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
- ۲- درجای خشک و دمای بالای 5°C نگهداری گردد.
- ۳- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

احتیاط:

- ۱- در دمای بالای 5°C استفاده گردد.
- ۲- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳- در ظروف پلاستیکی و غیر فلزی نگهداری گردد.

بسته بندی:

۱- حلب پلاستیکی ۲۰ کیلوگرم

۲- مخزن ۱۰۰۰ کیلوگرم



چسب لمینت CS ۷۱۶

ترکیب شیمیایی:

چسبی بر اساس PVC و پلی اورتان

خواص فیزیکی:

ظاهر: مایع بی رنگ

درصد مواد جامد: 1 ± 16

ویسکوزیته: بیشتر از CP ۲۰۰۰

چسبندگی: $200 \leq \text{KGN}$

کاربرد:

این چسب جهت لمینت روکش های PVC بر روی پانل های PVC کاربرد دارد. غلظت و خواص خشک شوندگی آن برای دستگاههای چاقویی آنلاین طراحی شده است. جهت رقیق کردن آن می توانید از T-۷۱۶ شرکت پتروماد کیمیا استفاده نمایید.

نحوه نگهداری:

به مدت ۶ ماه در شرایط دمایی معمولی و در ظروف اولیه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

قابل ارائه در حلب های پلاستیکی kg ۱۵، حلب فلزی kg ۱۳ و ظروف ۱ تنی می باشد.



چسب لمینت CS ۷۰۴

ترکیب شیمیایی:

چسبی بر اساس PVC و پلی اورتان

خواص فیزیکی:

ظاهر: مایع بی رنگ

درصد مواد جامد: 11 ± 1

ویسکوزیته: کمتر از CP : 300 ± 20

چسبندگی: $180 \leq KGN$

کاربرد:

این چسب جهت لمینت روکش های PVC بر روی پانل های PVC کاربرد دارد. غلظت و خواص خشک شوندگی آن برای دستگاههای لمینت غلطکی طراحی شده است. جهت رقیق کردن آن می توانید از T-۷۰۳ شرکت پتروماد کیمیا استفاده نمایید.

نحوه نگهداری:

به مدت ۶ ماه در شرایط دمایی معمولی و در ظروف اولیه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

قابل ارائه در حلب های پلاستیکی kg ۱۵، حلب فلزی kg ۱۳ و ظروف ۱ تنی می باشد.



چسب لمینت AD ۱۰۵

ترکیب شیمیایی:

چسبی بر اساس PVC و پلی اورتان

خواص فیزیکی:

ظاهر: مایع بی رنگ
درصد مواد جامد: 1 ± 13
ویسکوزیته: CP 100 ± 1500
چسبندگی: $180 \leq \text{KGN}$

کاربرد:

این چسب جهت لمینت روکش های ضخیم PVC بر روی پانل های PVC کاربرد دارد. غلظت و خواص خشک شوندگی آن برای دستگاههای لمینت چاقویی طراحی شده است. جهت رقیق کردن آن می توانید از T-105 شرکت پتروماد کیمیا استفاده نمایید.

نحوه نگهداری:

به مدت ۶ ماه در شرایط دمایی معمولی و در ظروف اولیه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

قابل ارائه در حلب های پلاستیکی kg ۱۵، حلب فلزی kg ۱۳ و ظروف ۱ تنی می باشد.



هات استمپ CS ۹۰۳

ترکیب شیمیایی:

چسبی بر اساس PVC و پلی اورتان

خواص فیزیکی:

ظاهر: مایع بی رنگ

درصد مواد جامد: 1 ± 9

ویسکوزیته: کمتر از CP ۲۰۰

چسبندگی: $180 \leq \text{KGN}$

کاربرد:

این چسب جهت لمینت روکش های هات استمپ بر روی پانل های PVC کاربرد دارد. غلظت و خواص خشک شوندگی آن برای دستگاههای لمینت هات استمپ طراحی شده است. جهت رقیق کردن آن می توانید از T-۹۰۳ شرکت پتروماد کیمیا استفاده نمایید.

نحوه نگهداری:

به مدت ۶ ماه در شرایط دمایی معمولی و در ظروف اولیه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

قابل ارائه در حلب های پلاستیکی ۱۵ kg، حلب فلزی ۱۳ kg و ظروف ۱ تنی می باشد.



چسب آنلاین CS ۹۰۷

ترکیب شیمیایی:

چسبی بر اساس PVC و پلی اورتان

خواص فیزیکی:

ظاهر: مایع بی رنگ
درصد مواد جامد: 1 ± 10
ویسکوزیته: کمتر از CP ۲۴۰
چسبندگی: $180 \leq \text{KGN}$

کاربرد:

این چسب جهت لمینت روکش های PVC بر روی پاتل های PVC کاربرد دارد. غلظت و خواص خشک شوندگی آن برای دستگاههای لمینت آنلاین طراحی شده است. جهت رقیق کردن آن می توانید از T-907 شرکت پتروماد کیمیا استفاده نمایید.

نحوه نگهداری:

به مدت ۶ ماه در شرایط دمایی معمولی و در ظروف اولیه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

قابل ارائه در حلب های پلاستیکی kg ۱۵، حلب فلزی kg ۱۳ و ظروف ۱ تنی می باشد.



PETROMAD KIMYA Co.

کارخانه: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید

سلیمی، ۳۰ متری چهارم شمالی

تلفن: ۳۴ ۳۲۸ ۱۹۶ (۰۴۱) فکس: ۳۴ ۳۲۸ ۱۹۷ (۰۴۱)

Add: 4th Northern Road (30 Meter), Shahid
Salimi Ind. Zone, Azarshahr Road, Tabriz, Iran

Tel: +98 41 34328196 Fax: +98 41 34328197



info@petro-mad.com



petro-mad.com

مشاهده وب سایت



[/Petromadkimya](https://www.instagram.com/Petromadkimya)

ما را در اینستاگرام دنبال کنید



[/Petromadkimya](https://www.t.me/Petromadkimya)

ما را در تلگرام دنبال کنید



SILVYA